

Cold Glue L – D3 grupi PVC liim



Eriomadused:

- kiiresti kuivav
- veekindel

Toote omadused:

- valmis kasutamiseks
- peale kuivamist suure tõmbetugevusega
- vastupidav külmale veele
- lühike vajutusaeg
- värvimuutus peaaegu puudub

VÄRVUS

- valge

KULU

- laminaadile ca 15g/m²
- liistu liimimisel OSB-la ca 30g/m²

AVATUD AEG

- 9min/+ 20 °C

KUIVAMINE

- ca 24 tundi

TÖÖTEMPERATUUR

- min +15°C, maks õhuniiskus 75%, soovitav 65%

LADUSTAMINE

- vähemalt 12 kuud, külmatundlik

PAKEND

- 0,057 kg plastikust süstal

Giscode

- D1

Aluspõranda ettevalmistamine: veenduda, et aluspõrand on valmis liimimiseks: sile, kuiv, ilma lõhede ja pragudeta. Puhastada tolmust ja lahtisest parahist harja ja tolmuimejaga. Praod ja lõhed tuleb eelnevalt täita.

Liimimine: Liimi süstimiseks puurida 4mm Ø auk. Asetage süstla otsik augu keskele ja suruge liim tugeva kindla vajutusega august läbi. Vajaduse korral tuleb puurida mitu auku ja sealt liimi sisse süstida. Aukudest välja imbuv liim tuleb koheselt eemaldada. Kui liimi süstimiseks on väiksem auk, siis kasutage nõela. Sellele piirkonnale, kuhu liimi süstimist teostatakse, panna peale raskused, kuna liim süstimise käigus kergesti vahutab ja võib puitu kuivamise ajal tõsta. 24 tunni pärast võib eemaldada liimiteibid ja raskused. Augud täita kuuma vaha, puidust punnide või muu sobiva materjaliga.

Märkus: ülaltoodud info pärineb meie kogemustest kuid erinevates tingimustes võivad tulemused olla siiski erinevad. Kahtluse korral soovitame enne tööle asumist kohapeal teha proov, et olla kindel toote sobivuses.