

## 1- KOMPONENTNE POLÜMEERLIIM SMP-940



**Eriomadused:** plastilis-elastne, veevaba, lahustivaba, sobib põrandaküttele

**Sobib alljärgnevatele parkettpõrandatele :**

8mm-mosaikparkett, 10mm-lamparkett, 14-22mm-liistparkett, mitmekihiline lakitud liistparkett, laudparkett, põrandalaud, laminaatparkett.

Tavaliselt krunt ei ole vajalik!

**Aluspõrandad:** betoon, asfalt – kasutades krunti VEP-190, kipsplaat V 100 (E1), OSB -plaat, SPA-80, SPP-95 tasndussegu

**Nõuded aluspõrandale:** Enne kruntimist veendu, et aluspõrand vastab kehtivatele ehitusnõuetele. Põrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude või lõhedeta jne. Betoonpõrandate puhul peab olema pealispinna niiskus eelnevalt mõõdetud.

**Aluspõranda ettevalmistamine:** mehaaniliselt töödelda (näit harjamine või lihvimine liivapaberiga 16) vastavalt põranda tüübile ja seisukorrale. Objektile otsustatakse, milliseid eeltöid on vaja teostada. Pealispind peab olema puhastatud tolmust, värvist, liimi jm jääkidest. Soovitame kasutada tööstuslikku tolmuimejat. Kõik praod ja lõhed, mida ei ole konstruktsiooniliselt ette nähtud peavad olema täidetud vastava täitega, kas EPG-20 või EGH-30. Vt. ka meie tehnilist informatsiooni aluspõrandate ettevalmistamise kohta.

**Liimimine:** Liimi pealekandmisel kasuta vastavat liimikammi. Väldi liigset liimi liimikammil. Aseta parkett liimile, korrigeeri asendit ja fikseeri kindla vajutusega. Väldi liimi sattumist materjali pealispinnale. Liimiplekid võivad negatiivselt mõjutada lakkimise tulemust.

**Töötlemisaeg:** ca 30 min temperatuuril +20C

**Kuivamisaeg:** lihvida mitte enne 48h, liim kõveneb õhu-, puidu- või aluspõranda niiskusega reageerimisel. Kõvenemisprotsess kiireneb kõrgematel temperatuuridel ja aeglustub paksema liimikihi puhul.

**Värvus:** beez

**Kulu:** 8mm-mosaikparkett, STAUF liimikamm nr 3 - ca 800 - 1000g/m<sup>2</sup>,  
14-22mm-liistparkett, STAUF liimikamm nr 4 - ca 1200 - 1400 g/m<sup>2</sup>,  
10mm-lamparkett või laudparkett, STAUF liimikamm nr 5 - ca 1000 - 1200 g/m<sup>2</sup>

**Töötingimused:** ruumi temperatuur vähemalt +15C, õhuniiskus maksimaalselt 70%

**Pakend:** 18 kg,

**Ladustamine:** ca 9 kuud.