


1-komponentne POLÜMEERLIIM SMP - 945

STAUF



Eriomadused: väga elastne liim puitpõrandatele, veevaba, lahustivaba, kerge peale kanda, saavutab kiiresti lõppomadused. Ei ole külmakartlik. Sobib põrandaküttele.

Sobib alljärgnevatele parkettpõrandatele:

Täispuidust põrandalaud alates paksus 20mm, mitmekihiline laudparkett alates pakus 14mm, liistparkett

Aluspõrandad: betoonpõrand, kipsplaatpõrand, vineer, OSB, puitlaastplaat, STAUF tasandussegupõrand.

Nõuded aluspõrandale: enne kruntimist veenduda, et aluspõrand vastab kehtivatele ehitusnõuetele. Põrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude või lõhedeta jne. Betoonpõrandate puhul peab olema pealispinna niiskus eelnevalt mõõdetud.

Aluspõranda ettevalmistamine: veenduda, et aluspõrand on valmis liimimiseks: sile, kuiv, ilma lõhede ja pragudeta. Puhastada tolmust ja lahtisest parahist harja ja tolmuimejaga. Praod ja lõhed tuleb eelnevalt täita.

Liimimine: aseta alumiiniumist liimituub spetsiaalsesse püstolisse ja pigista liimi ühtlaste ribadena kas aluspõrandale või lauale. Liimiribade vahekaugus peaks olema umbes 8 cm. Liimi kogust reguleeri püstoli otsikuga.

Kuivamisaeq: Parketti võib lihvida 48 h pärast liimimist sõltuvalt ruumi temperatuurist.

Märkus: Liim kõveneb õhu-, puidu- või aluspõranda niiskusega reageerimisel. Kõvenemisprotsess kiireneb kõrgematel temperatuuridel ja aeglustub paksema liimikihi puhul. Väldi üleliigset liimi, sest kõvenenud liimi on raske eemaldada.

Värvus: beez

Kasutusaeg: umbes 30 min temperatuuril +20C.

Kulu/m²: umbes 600 g/m² liimipüssiga 8cm vahedega

Töötingimused: temperatuur vähemalt +15 °C , õhuniiskus: max 75%, ideaalne max 65%

Pakend: 600 ml alumiiniumtuub, 20 tk kastis

Ladustamine: vähemalt 9 kuud