

1-KOMPONENTNE LIIM PUITPÕRANDALE SPU-460

Vastavalt DIN 281 ja DIN EN 14293



Eriomadused:

- ei kleepu ämbri kaane all oleva paberi külge
- võib liimida peaaegu igale aluspõrandatele ilma kruntimata
- suur tõmbetugevus
- lahustivaba
- ei vaja erimärgistust

Sobib liimimiseks:

- Industriaalparkett, paksus 16 mm DiIN EN 1476
- Lamparkett kuni 55x250, min paksus 10mm DIN EN 13227
- Täispuidust põrandalaud
- Mitmekihilised laudparketid DIN EN 13489
- Mosaiikparkett DIN EN 13488
- Liistparkett DIN EN 13226

Aluspõrand:

- Asfalt
- Betoon B25 Din 1045 (mitte-libisev pind)
- Kips
- Puit laudis, puitkiudplaat
- Stauf tasandussegud
- Vineer V100 (E1), OSB plaadid
- Kivi, keraamiline plaat, terratso,
- tsement

Sobivad Krundid:

- STAUF VDP-130
- STAUF VPU-155
- STAUF VEP-190
- STAUF VDP-160
- STAUF VSP-110

Sobivad tasandussegud:

- STAUF SPP-195
- STAUF SPP-90
- IBOLA RM

Sobiv aluskiht:

- STAUF alusmatt
- STAUF polüester fliis
- STAUF tasandusplaat

Toote omadused:

- Vananemiskindel
- Elastne
- Sobilik põrandaküttele
- Väga hea pealekanda
- Kiire kõvenemine
- Veevaba

Sobiv puhastusvahend:

- STAUF lahusti/ puhasti
- STAUF puhastusvahend

Värvus:

- Beež

Kulu /m²:

- 1100g liimikamm nr 3
- 1350g liimikamm nr 4
- 1200g liimikamm nr 5

Töötlemise aeg:

- Ca 45 min temp-l 20°C

Edasine töötlemine:

- umbes 24 tunni pärast

Töötingimused:

- vähemalt + 15 °C
- max suhteline õhuniiskus: 75%, parem 65%

Transpordil ohutuskategooria puudub

Ladustamine:

- 9 kuud

Giskood:

- RS10

EMI-kood

- EC1-R

Pakend:

- 18 kg plastik ämber

Enne tööga alustamist kontrollida aluspõranda vastavust kehtestatud standarditele. Aluspõrand peab olema vastuoidav tõmbele ja survele, ilma pragudeta, piisavalt tugev, täiesti kuiv, sile, puhas ja vaba igasugusest lahtisest prahist. Lisaks tuleb kontrollida aluspõranda ja ruumi niiskust ning temperatuuri.

Aluspõranda ettevalmistus

Vastavalt aluspõranda tüübile ja olukorrale tuleb vajaduse korral seda mehhaaniliselt töödeld: lihvida, harjata, tolmuimejaga puhastada, pahteldada. Praod ja lõhed, välja arvatud paisumisvuugid jt ehituskonstruktsioonides ettenähtud avad täita Stauf EGH 30 pahtliga. Täkked ja õnarused täita Stauf'i mitte isevalguva tasandusseguga.

Liimimine:

Liim tõmmata STAUF liimikammiga aluspõrandale. Mitte panna liimi liiga paksult! Parkett asetada ettetõmmatud liimile, sobitada õigele kohale ja fikseerida tugevalt vajutades paika. Töötlemata puidu korral hoiduda liimi sattumisest ühenduskohtadele.

Kõvaks muutunud liimijäljed saab kergesti eemaldada mehhaaniliselt. Värske liimi jälgi saab eemaldada STAUF cleaner'iga, kuid enne selle kasutamist proovida, kas lakitud või õlitatud puit ei saa kannatada.

Lisainfo:

Liim kõveneb nii õhus, puidus kui ka aluspõrandas oleva niiskuse toimel. Mida kõrgem on ümbritsev temperatuur, seda kiiremini liim kuivab. Kuivamisaeag pikeneb paksema liimikihi korral.

Piirangud:

Eelpooltoodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida.