

LAHUSTIPÕHINE PARKETILIIM WFR-360



Eriomadused: veevaba, kerge peale kanda, ei sisalda metanooli, Tuleohtlik. Sobib põrandaküttele

Sobib alljärgnevale parkettpõrandatele:

8-mm-mosaikparkett (paralleelmustritele, vahtra ja pöögi puhul ainult poorsetel aluspõrandatel)
10-mm-lamparkett (vaher ja pöök ainult poorsetel aluspõrandal) kuni maksimum 55x250mm, 14 – 22-mm liistparkett maksimum 75x600mm, /mitmekihilise liist - ja laudparketi paigaldamiseks kasutage WFR-T, PUK või SMP liimi/

Aluspõrandad: betoonpõrand, kipsplaatpõrand, vineer, puitlaastplaat, tasandussegu

Nõuded aluspõrandale: enne kruntimist veenduda, et aluspõrand vastab kehtivatele ehitusnõuetele. Põrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude või lõhedeta jne. Betoonpõrandate puhul peab olema pealispinna niiskus eelnevalt mõõdetud.

Aluspõranda ettevalmistamine: mehaaniliselt töödelda (näit harjamine või lihvimine liivapaberiga 16) vastavalt põranda tüübile ja seisukorrale. Pealispind peab olema puhastatud tolmust, värvist, liimi jm jääkidest. Soovitame kasutada tööstuslikku tolmuimejat. Kõik praod ja lõhed, mida ei ole konstruktsiooniliselt ette nähtud peavad olema täidetud vastava täitega, kas EPG-20 või EGH-30. Vajadusel aluspõrand tasandada STAUF tasandussegu. Alati kruntida küttega aluspõrandad. Sobiv krunt : VLM 100, VLM90, VDP 160

Liimimine: kui krunt on kuivanud, kanna liim liimikammiga aluspõrandale. Aseta parkett liimile, korrigeeri asendit ja fikseeri kindla vajutusega.

Omadused pärast liimimist: tugev, vastupidav, sobib põrandaküttele.

Kuivamine: tavaliselt 48-72 tundi pärast parketi liimimist, sõltuvalt aluspõranda seisukorrast ja parketitüübist. Liistparketti võib lihvida 7 päeva pärast.

Värvus: beez

Kasutusaeg: umbes 10 min

Kulu: 8-mm-mosaik parkett, STAUF liimikamm nr. 3 - umbes 950 g/m²
14 – 22 mm liistparkett, STAUF liimikamm nr. 4 - umbes 1250 g/m²
10-mm-lamparkett STAUF liimikamm nr.5 umbes 1050 g/m²

Töötingimused: temperatuur vähemalt +15 °C , õhuniiskus: 75%

Pakend: 25 kg metallnõu

Transport: GGVS/ADR klass 3 ziff 5c UN 1133 liimidele
Ladustamine: umbes 12 kuud. Järgida kehtivaid ohutusnõudeid ohtlike ainete ladustamiseks