

LAHUSTIPÕHINE PARKETILIIM WFR – T

Viimistletud parketi ja suurte täispuitlaudade betoonile liimimiseks



STAUF



Eriomadused:

Täiesti veevaba, eriti sobiv **viimistletud laudparkretille**, **suuremõduliste täispuitlaudade liimimiseks**. Kerge peale kanda. Ei sisalda metanooli. Tuleohtlik. Ei ole külmatundlik.

Sobib alljärgnevatele parkettpõrandatele:

VIIMISTLETUD VALMISPARKETID mitmekihiline lõppviimistletud liist - ja laudparkett, täispuitlaud (samuti ka eeltöödeldud).

Mosaiik-, industriaal-, lam- ja liistparketile.

Aluspõrandad: betoonpõrand, kipsplaatpõrand, vineer, puitlaastplaat, OSB-plaat, STAUF SPA-80, SPP-95 tasandussegu põrand.

Nõuded aluspõrandale: enne kruntimist veenduda, et aluspõrand vastab kehtivatele ehitusnõuetele. Põrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude või lõhedeta jne. Betoonpõrandate puhul peab olema pealispinna niiskus eelnevalt mõõdetud.

Aluspõranda ettevalmistamine: mehaaniliselt töödelda (näit harjamine või lihvimine liivapaberiga 16) vastavalt põranda tüübile ja seisukorrale. Pealispind peab olema puhastatud tolmu, värvist, liimi jm jääkidest. Soovitame kasutada tööstuslikku tolmuimejat. Kõik praod ja lõhed, mida ei ole konstruktsiooniliselt ette nähtud peavad olema täidetud vastava täitega, kas EPG-20 või EGH-30. Vajadusel aluspõrand tasandada STAUF tasanduseguga. Alati kruntida küttega aluspõrandad. Sobiv krunt : VLM-100, VDP130

Liimimine: kui krunt on piisavalt kuiv, kanna liim laiali vastava liimikammiga. Aseta parkett liimile, korrigeeri asendit ja fikseeri kindla vajutusega.

Omadused pärast liimimist: tugev, vastupidav, sobib põrandaküttele.

Kuivamine: tavaliselt 48-72 tundi, sõltuvalt aluspõranda seisukorrast ja parketitüübist. Liistparketti võib lihvida 7 päeva pärast.

Värvus: beez

Kasutusaeg: umbes 5 min

Kulu: Viimistletud parkett betoonile, STAUF liimikamm nr. 3-umbes 950 g/m²
Täispuitlaud betoonile, STAUF liimikamm nr. 4-umbes 1250 g/m²
STAUF liimikamm nr. 5-umbes 1050 g/m²

Töötingimused: temperatuur vähemalt +15 °C, õhuniiskus: kuni 75%, ideaalne olek kuni 65%

Pakend: 25 kg, 17 kg, 9 kg metallnõu

Transport: GGVS/ADR klass 3 ziff 5c UN 1133 liimidele

Ladustamine: vähemalt 12 kuud. Järgida kehtivaid ohutusnõudeid ohtlike ainete ladustamiseks.