

LOBASOL® HS Akzent 100 Õli

Lahustivaba taimsetel õlidel baseeruv põrandaõli. Toob nähtavale puidu loomuliku ilu.

Artikkel nr	10601-000
Giscode	Ö 10
Pakend	0,75 l, 3l
Tihedus	0,958 g/ml
Kuivainesisaldus	100%

Kasutusala Kasutusjuhend

Sobib parklett- ja puitpõrandate õlitamiseks

Tavalise koormusega põrandale

Parketi pind peab olema kuiv, hästi lihvitud, puhastatud õlist, vahast, lihvimistolmust.

LOBASOL® HS Akzent 100 Õli kantakse teraslabidaga põrandale. Veidi aja pärast kanda teraslabidaga peale teine kiht õli. Alternatiivina võib kanda õli peale ühe kihina, kasutades Lobatool rulli „Microfaser 60-80”. Põrandapinna ühtlustamiseks põrandat iga õlikihi kandmise järel poleerida helebeeži/punaase vildiga.

Suure koormusega põrand

Parketi pind peab olema kuiv, hästi lihvitud, puhastatud õlist, vahast, lihvimistolmust

LOBASOL® HS Akzent 100 Õli kantakse teraslabidaga põrandale ja lastakse seista üleöö. Seejärel kantakse teraslabidaga peale teine kiht õli. Kui soovitakse saada sametisemat pinda, võib teise kihi õli asemel kasutada LOBASOL® HS Akzent Wax'i. Põrandapinna ühtlustamiseks põrandat iga õli/vahakihi kandmise järel poleerida helebeeži vildiga.

Ettevaatust!

Poleerimisel eemaldage kindlasti liigne õli põrandalt. Mõnede eksootiliste puitude korral võib kuivamisaeg olla pikem.

Sisaldus

Modifitseeritud taimsed õlid, pliivabad sikatiivid.

Kulu

30-60 g/m² sõltuvalt puidu absorbeerimisvõimest

Lahusti

Mitte lahustada. Toode on valmis kasutamiseks.

Tööriistad

Lobatool teraslabidas, Lobatool rull Microfraser 60-80

Kuivamise aeg

12-24 tundi

Ladustamine

+5°C +25°C, säilimisaeg 36 kuud, ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.