

LOBASOL® HS Select 100 Õli/Vaha

Lahustivaba taimsetel õlidel ja vahadel baseeruv pörandaõli. Toob nähtavale puidu loomuliku ilu.

Artikkel nr	10621
Giscode	Ö 10
Pakend	2,5 l,
Kasutusala	Sobib parklett- ja puitpõrandate õlitamiseks
Kasutusjuhend	Parketi pind peab olema kuiv, hästi lihvitud, puhastatud õlist, vahast, lihvimistolmust.
1) <i>Tavalise koormusega pörandale</i>	LOBASOL® HS Select 100 Õli/ Vaha kantakse maha õhukese kihina, kasutades Lobatool rulli „Microfaser 60-80”. Põrandapinna ühtlustamiseks poleerida pörandat ca 60 min pärast beeži/punaase vildiga.
2) <i>Suure koormusega pörand</i>	Parketi pind peab olema kuiv, hästi lihvitud, puhastatud õlist, vahast, lihvimistolmust LOBASOL® HS Select 100 Õli/ Vaha kantakse maha õhukese kihina, kasutades Lobatool rulli „Microfaser 60-80”. Põrandapinna ühtlustamiseks poleerida pörandat ca 60 min pärast beeži/punaase vildiga. Peale üleöö kuivamist kandke roostevabast terasest pahtlilabidaga teine kiht LOBASOL® HS Select 100 Õli/ Vaha. Põrandapinna ühtlustamiseks poleerida pörandat beeži/punaase vildiga.
Ettevaatust!	Poleerimisel eemaldage kindlasti liigne õli pörandalt. Mõnede eksootiliste puitude korral võib kuivamisaeag olla pikem.
Sisaldus	Modifitseeritud taimsed õlid, pliivabad sikatiivid.
Kulu	30-60 g/m ² olenevalt puidu absorbeerimisvõimest
Kuivamine	12 tunni pärast võib sokis peale minna 24 tunni pärast väike koormus 10 päeva pärast on lõplikult kuivanud ja valmis taluma suurt koormust
Lahusti	Mitte lahustada. Toode on valmis kasutamiseks.
Tööriistad	Lobatool teraslabidas, Lobatool rull Microfraser 60-80
Kuivamise aeg	12-24 tundi
Ladustamine ja transport	+5C ^o kuni +25C ^o juures 36 kuud, ei ole ohtlik materjal ADR määratluse järgi