

LOBA DeckOil

Toote kirjeldus

Taimsetel õlidel põhinev värviline välisõli, kaitseb puitu ja muudab ilmastikule vastupidavamaks. Toob esile puidu loomuliku ilu.

Kasutusala

Sobib laste mänguasjade õlitamiseks!

Mõeldud eeskätt erinevate puitpindade (terrassid, puitpõrandad, tiigipuust jm puitudest aiamööbel) välitingimustes õlitamiseks.

Olulised omadused

- Põhineb taimsetel õlidel
- Suurendab UV-kaitset
- Suurepärase ilmastikukindlus
- Kerge peale kanda
- Kasutatav nii siledatel kui ka soonelisel laudadel
- Sobib aiameööbli õlitamiseks
- LOBA DeckPrepare eelnev kasutamine suurendab vastupidavust.
- Libisemisvastane toime vastavalt DIN 51097/B ja DIN EN 16165:2021-12/R10.
- Sobib laste mänguasjade õlitamiseks vastavalt EN 71-3

Tehniline info

Artikkel nr	10616	Pakendi suurus/ pakkimine	pakend/l	kast/ tk	alus/ tk
Kulu	80-120 ml/m ² kandmise kohta	Giscode	2,5	4	120
Tööriistad	Pintsel, õlilapp, mitte karvastatud riie	Ladustamine ja transport	Ö60; ADR määratluse järgi ei ole ohtlik aine.	36 kuud. Ei ole külmatundlik.	
Kuivamise aeg	12 tundi	Lahjendamine/segamine		Käsitöö vähendamiseks segage läbipaistva DeckOil õliga. Maksimaalselt 3 osa läbipaistvat ühe värvi osa kohta.	

Ettevalmistamine

Vajadusel eemaldage eelnevalt mustus, sammal või vana värv. Äsja paigaldatud, suures osas suletud pooridega puit sageli ei ima piisavas koguses õli, seega poorid tuleb kõigepealt „avada“. Soovitatud ettevalmistuse leiab meie kodulehelt Loba [DeckDegrayer](#) tehnilisest teabest.

Õli peale kandmine

- Raputage sisu korralikult.
- Kallake õli enne pealekandmist alustamist LOBA lakiämbrisse.
- Liiga kiire kuivamise vältimiseks ärge töötage otse lauspäikese all, jälgige, et töödeldav pind ei oleks kuum
- Kahtluse korral tehke ühilduvuse, nakkuvuse ja välimuse kindlaksmääramiseks proov samal pinnal.
- Vältige tilkade langemist pinnale, siluge kõik tilgad kohe pintsliga.
- Vajadusel kanda peale mitu kihti õli.

LOBA DeckOil

Pealekandmiseks vajalikud tingimused

Temperatuur +15°C kuni +25°C

Suhteline õhuniiskus 40%-75%

Õli temperatuur +15°C kuni +25°C

Kasutusjuhend

- DeckOil õli kanda peale pintsliga või ebemetevaba lapiga piki puidustruktuuri.
- Üleliigne õli korjata lapiga ca 30 minutit pärast õlitamist. Lasta üleöö kuivada ja teine kiht kanda pintsliga või lapiga, kuni puit on õlist küllastunud.
- Õli ülejäägid eemaldada lapiga.

Tulemused võivad oleneda puidu liigist, eriti õlistel, värviküllastel ja vaigustel puiduliikidel. Parimad tulemused saadakse siis, kui kiudküllastus (puidu maksimaalne õli imendumine) on saavutatud.

Järgige üldisi ja vajadusel tootele spetsiifilisi töötervishoiu ja ohutuse eeskirju.

NB! Peale õlitamist vajalik vihmavaba aeg 1 päev

Siintoodu on osa LOBA® toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.