



LOBASOL® EasyPrime

Toote kirjeldus

Vesialuseline polüuretaan – akrüülvaikudel baseeruv rulli või pahtlilabidaga pealekantav aluslakk parketile ja puitpõrandatele.

Kasutusala

Kõik Euroopa päritolu parkett- ja puitpõrandad.

Kontrolli LOBA erinevate puiduliikide nimekirja! Vajadusel küsida tehast/maaletoojalt.

Vähendab lippide kokkuliikumist vesialuseliste lakkidega lakkimisel.

Olulised omadused

- Võib peale kanda nii pahtlilabidaga kui ka rulliga
- Ei muuda oluliselt puidutooni

Tehniline info

Artikkel nr 11036

Läikeaste n/a

Kuivainesisaldus 30 +/- 1%
Pakendi suurus 5l, 1l
Pakkimine Alus: 60x10l
Alus: 128x5l
Kast: 4x5l
Alus: 480x1
Kast: 12x1l

Giscode W3+

Kulu Rulliga 8-10 m²/l
Tööriistad LOBATOOL rull Universal 100, LOBATOOL rull Microfaser 100-120. LOBATOOL roostevabast terasest pahtlilabidas
Kuivamisaeg Järgmine kiht kanda kõige varem 60 min pärast, kui on kasutatud rulli. Pahtlilabidaga töötades kahe kihi vahel vähemalt 30 min, enne järgmise lakikihi pealekandmist vähemalt 30 min, vajadusel kauem.
Ladustamine ja transport Kindlalt suletud nõus, +5C kuni +25C Säilimisaeg 12 kuud; ADR normatiivide järgi ei ole ohtlik materjal.
Lahusti Mitte lahustada! Toode on valmis kasutamiseks. Kuivamise aeglustamiseks lisada max 5% LOBADUR WS Argo.

Viskoossus DIN4 - 15+/-2s

2004/42CE

EU VOC normatiiv seda liiki toodetele 140 g/l (2010)

Lobadur®WS Easy Prime sisaldab max 75g/l VOC

Kasutusjuhend

Korralikult loksutada

Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBATOOL plastämbrit

Vanade, pragudega põrandate lakikulu on suurem, toonitud puidul kasutada pealekandmisel ainult rulli.

Ettevalmistus

1. ettevalmistatud pinnale kanda rulliga üks kiht Lobadur®WS Easy Prime või 2 kihti pahtlilabidaga risti/rästi tõmmetega.
2. lasta kuivada

Sobivad lakid –

Keskmine koormus: Lobadur®WS Life,

Suur koormus: Lobadur®WS Global, Lobadur®WS EasyFinish Lobadur®WS Viva.

Väga suur koormus: Lobadur®WS 2K Supra, Lobadur®WS 2K Duo

LOBASOL® EasyPrime



Vahelihv - Lobadur®WS Easy Prime ei vaja vahelihvi. Kui lakikihti on küllalt paks võib lihvida võrguga <P320. Enne järgmise lakikihi pealekandmist lihvimistolm väga hoolikalt eemaldada!