

COLD GLUE L D3 GRUPI PVA LIIM



Eriomadused:

- veekindel liimimine
- kiiresti kuivav

Sobiv aluspõrand:

- okaspuu, lehtpuu ja eksootiline puit

Kasutusala:

- punni ja soonega mitmekihilised puitpõrandad
- okaspuu, lehtpuu ja eksootilise puidu liimimiseks

Võib peale minna:

- umbes 24 tunni pärast

Avatud aeg:

- umbes 9 min 20°C

Nõuded aluspõrandale: aluspõrand peab vastama kehtivatele ehitusnõuetele. Põrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude või lõhedeta jne.

Aluspõranda ettevalmistamine: mehaaniliselt töödelda vastavalt põranda tüübile ja seisukorrale. Pealispind peab olema puhastatud tolmust, värvist, liimi jm jääkidest. Kõik praod ja lõhed, mida ei ole konstruktsiooniliselt ette nähtud peavad olema täidetud vastava täitega.

Liimimine: laminaatpõrandate puhul: pane liimi punnile ja soonele- punni alumisele ja soone pealmisele servale. Pressi detailid omavahel tugevalt kokku nii, et liim pressib liitekohast välja detaili kogu pikkuses. Pühi liimi ülejääk pehme lapiga.

Puitlaastplaadi ja puitpõranda liimimisel panna liimi punni mõlemale poolele. Pressi detailid omavahel tugevalt kokku nii, et liim pressib liitekohast välja detaili kogu pikkuses. Pühi liimi ülejääk pehme lapiga. Vedel liim ei tohi kokku puutuda metalliga! Seetõttu tuleb kasutada klaasist, plastikust või keraamilisi anumaid metallist nõude asemel ja kindlasti mitte kasutada roostes töövahendeid.

NB: eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida.



Toote omadused:

- valmis kasutamiseks
- peale kuivamist suure tõmbetugevusega
- vastupidav külmale veele
- lühike vajutusaeg
- värvimuutus peaaegu puudub

Värvus:

- valge

Kulu:

- laminaadile ca 15g/m²
- liistu liimimisel OSB-le ca 30g/m²

Nõuded ladustamisele: kaitsta külma eest

Ruumi sisekliima töötamise ajal:

Min 15 °C, max 75% suhteline niiskus, soovitatav kuni 65%

Transpordi ohtlikkus: puudub

Giscode: D1

Ladustamine: vähemalt 12 kuud

Pakend: 0,75kg plastikpudel