

M2A-720 1- Komponentne Dispersioonliim puitpõrandale



Eriomadused:

- Ei paisuta puitu
- Kerge peale kanda

Aluspõrandad:

- Betoon
- Laudpõrand, puitkiudplaadist aluspõrand
- kipsplaat V 100 (E1), OSB plaat, vineer
- tsementpõrand
- STAUF puitpõrandate tasandussegud

Toote omadused:

- Vananemiskindel
- Sobib põrandaküttele
- suur tõmbetugevus
- soodne hind
- Kiirelt kõvenev

Ladustamine: kaitsta külma eest

Transport: kaitsta külma eest

Pakend: 18 kg plastik ämber
Plastämber

Sobivad parketid:

- Lampparkett vastavalt DIN EN 13227, mõõtudega kuni 55x250mm, min 10mm paks
- Mosaiikparkett, industriaalparkett
- Liistparkett vastavalt DIN EN 13226, mõõtudega kuni 75x600mm, min 14mm paksune, paisumisaltid puiduliigid min paksusega 22mm
- Kahekihiline liistparkett

Lisainfo:

- Lampparkett ja muu paisumisele soodne liistparkett tuleks soovitatavalt paigaldada STAUF PU-liimidega, näiteks PUK-450 või PUK-445.
- Ei sobi paralleelmustriga mosaiikparketi paigaldamiseks paisumisaltitele puiduliikidele
- HDF või MDF põhjaga mitmekihilist parketti tuleks liimida ainult STAUF PUK- ja SMP-liimidega. Paralleelmustris mosaiikparketti saab paigaldada ainult absorbsele aluspõrandale.

Tööttingimused: temp. + 18 °C, suhteline niiskus kuni 75%, soovitatav kuni 65%

Kulu: STAUF liimikamm nr 3 - ca 850 g/m²,
STAUF liimikamm nr 4 – ca 1050 g/m²,
STAUF liimikamm nr 5 - ca 950 g/m²

Avatud aeg: Umbes 10 min
20°C juures

Värvus: beež

Võib peale minna:
Umbes 24- 48 tunni pärast

Sobilikud liimikrundid:
STAUF VDP-130

Giscode: D1

Emicode: EC1

Nõuded aluspõrandale: aluspõrand peab vastama standardile DIN 18356 ja rahvuslikele standarditele ja kehtivatele ehitusnõuetele. Põrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude või lõhedeta jne. Betoonpõrandate puhul peab olema pealispinna niiskus eelnevalt mõõdetud.

Aluspõranda ettevalmistamine: mehaaniliselt töödelda vastavalt põranda tüübile ja seisukorrale. Pealispind peab olema puhastatud tolmust, värvist, liimi jm jääkidest. Kõik praod ja lõhed, mida ei ole konstruktsiooniliselt ette nähtud peavad olema täidetud vastava täitega. Liimi paremaks nakkumiseks võib kasutada liimikrunti.

Liimimine: Liimi pealekandmisel kasuta sobivat liimikammi. Aseta parkett liimile, korrigeeri asendit ja fikseeri kindla vajutusega. Välti liimi sattumist materjali pealispinnale. Liimiplekke saab eemaldada leige seebiveega. Liimiplekid võivad negatiivselt mõjutada lakkimise tulemust.

Lisainfo: Viimistlema puidu liimimisel vältida liimi sattumist parketi äärtele. Parketi äärtele jäänud liim võib vähendada viimistlusmaterjali vastupidavust. Parkeile sattunud liim eemaldada mehhaaniliselt või kasutades spetsiaalset Stauf Cleaner'it. Liim kõveneb õhus, aluspõrandas ja liimitavas puidus oleva niiskuse toimet. Õhem liimikiht kuivab kiiremini.

Piirangud:

Eelpooltoodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida