

STAUF PUK- 446 2- Komponentne Polüretaanliim puitpõrandale



Eriomadused:

- Kiirelt kõvenev
- Pikk töötlemise aeg
- Jäik- elastne, pingeid vähendav
- Kahjulik mõju keskkonnale madal
- Krunt ei ole enamasti vajalik
- Tumedale puitudele olemas tumedat värvi liim (446E)



Aluspõrandad:

- kips
- Stauf tasandussegud
- vineer V100 (E1), OSB plaadid
- tsement

Sobivad parketid:

- Mosaiikparkett vastavalt DIN EN 14761
- Lamparkett vastavalt DIN EN 13227
- Täispuidust põrandalaud
- Mitmekihilised laudparketid DIN EN 13489
- Mosaiikparkett DIN EN 13488
- Liistparkett DIN EN 13226

Sobilikud tasandussegud:

- STAUF XP 20
- STAUF FZ
- STAUF RM
- STAUF PU
- STAUF SSP RAPID

Toote omadused:

- külmakindel
- pingeid vähendav
- jäik elastne
- väga hea peale kanda
- kiire kõvenemine
- madal lendlevate orgaaniliste ühendite eraldumine
- vananemiskindel

Sobilikud krundid:

- STAUF VDP 130
- STAUF 155 S
- STAUF VEP 195
- STAUF VDP 160
- STAUF WEP 180

Sobilik alusmaterjal:

- STAUF alusmatt
- STAUF polüester fliis
- STAUF tasandusplaat

Segamisvahekord koostisosa A: 9

Segamisvahekord koostisosa B: 1

Ladustamine: 12 kuud

Transport: ei ole ohtlik aine,

Pakend: 8,9 kg plastik ämber

Töötingimused: temp. +18 °C, suhteline niiskus kuni 75%, soovitatav kuni 65%

Kulu: 1000g liimikamm nr 3

1300g liimikamm nr 4

1100g liimikamm nr 5

Avatud aeg: 45-60 min temp-l 20°C

Liimi eluiga kokkusegatuna:

Ca 30-45min 20 °C juures

Värvus: beež

Giscode: RU1

Emicode: EC1 plus

Sobilikud puhastusvahendid:
Stauf lahustibaasiline puhastusvahend.

Stauf puhastusvahend.

Võib peale minna:
umbes 24tunni pärast.

Aluspõranda ettevalmistamine: Vastavalt aluspõranda tüübile ja olukorrale tuleb vajaduse korral seda mehhaaniliselt töödelda: lihvida, harjata, tolmuimejaga puhastada, pahteldada. Praod ja lõhed, välja arvatud paisumisvuugid jt ehituskonstruktsioonides ettenähtud avad täita Stauf EGH 30 pahtliga. Täkked ja õnarused täita Staufi mitte isevalguva tasandusseguga.

Nõuded aluspõrandale: aluspõrand peab vastama standardile DIN 18356 ja rahvuslikele standarditele ja kehtivatele ehitusnõuetele. Põrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude või lõhedeta jne. Samuti tuleb eelnevalt mõõta kips- ja betoonpõrandate niiskustaset ja imamisvõimet ning ruumi temperatuuri, õhuniiskust ja aluspõranda temperatuuri. Enne tööga alustamist kontrollida aluspõranda vastavust kehtestatud standarditele. Aluspõrand peab olema vastuhoidav tõmbele ja survele, ilma pragudeta, piisavalt tugev, täiesti kuiv, sile, puhas ja vaba igasugusest lahtisest prahist.

Liimimine: Liim tõmmata STAUF liimikammiga aluspõrandale. Mitte panna liimi liiga paksult! Parkett asetada ettetõmmatud liimile, sobitada õigele kohale ja fikseerida kindla vajutusega. Viimistleva puidu liimimisel vältida liimi sattumist parketi äärtele. muutunud liimijäljed saab kergesti eemaldada mehhaaniliselt. Parkeile sattunud liim eemaldada mehhaaniliselt või kasutades spetsiaalset Stauf Cleaner'it. Katseta puhastusvahendit eelnevalt väiksemal pinnal. Parketi äärtele jäänud liim võib vähendada viimistlusmaterjali vastupidavust.

Lisainfo: HDF või MDF põhjaga mitmekihilist parketti tuleks liimida ainult STAUF PUK- ja SMP-liimidega.

Piirangud: Eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ annab tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida.