

STAUF SMP-930 1 - Komponentne Polümeerliim



Eriomadused:

- Elastne
- Pingeid vähendav
- Vee- ja lahustivaba
- Liimijääd kergelt eemaldatavad
- Ei paisuta puitu

Aluspõrandad:

- Betoon
- kipsplaat V 100 (E1)
- OSB –plaat, vineer
- asfalt – kasutades krunti VEP-190

Sobivad parketid:

- Mitmekihiline laud- ja liistparkett
- Liistparkett mõõtudega: paksus vähemalt 14mm, teised mõõdud kuni: 75x600mm
- Täispuidust põrandalaud
- Industriaalparkett
- Mosaiikparkett

Sobivad krundid:

- VDP130
- VPU155 S
- VEP195
- STAUF WEP 180

Toote omadused:

- Vananemisekindel
- Peale kuivamist „ujuv“
- Sobib põrandaküttele
- Ei ole külmatundlik
- Väga hea paigaldada
- Enamasti ei vaja krunti

Tasandussegud:

- STAUF XP20
- STAUF FZ
- STAUF RM
- STAUF PU
- STAUF SS RAPID
- STAUF GS
- STAUF XP10

Ladustamine: 12 kuud

Transport: ei ole ohtlik aine

Pakend: 18 kg plastik ämber

Töötingimused: temp. +18 °C, suhteline niiskus kuni 75%, soovitatav kuni 65%

Kulu:

STAUF liimikamm nr 3 ca 1050g/m²

STAUF liimikamm nr 4 ca 1300g/m²

STAUF liimikamm nr 5 ca 1200g/m²

Avatud aeg: ca 30 min 20°C juures

Värvus: beež

Võib peale minna: Umbes 48 tunni pärast

Giscode: RS10

Emicode: EC1-R

Nõuded aluspõrandale: aluspõrand peab vastama kehtivatele ehitusnõuetele. Põrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude või lõhedeta jne. Betoonpõrandate puhul peab olema pealispinna niiskus eelnevalt mõõdetud

Aluspõranda ettevalmistamine: mehaaniliselt töödelda vastavalt põranda tüübile ja seisukorrale. Pealispind peab olema puhastatud tolmust, värvist, liimi jm jääkidest. Soovitame kasutada tööstuslikku tolmuimejat. Kõik praod ja lõhed, mida ei ole konstruktsiooniliselt ette nähtud peavad olema täidetud vastava täitega.

Liimimine: Liimi pealekandmisel kasuta sobivat liimikammi. Aseta parkett liimile, korrigeeri asendit ja fikseeri kindla vajutusega. Välti liimi sattumist materjali pealispinnale. Liimiplekid võivad negatiivselt mõjutada lakkimise tulemust.

Lisainfo: Viimistlemata puidu liimimisel vältida liimi sattumist parketi äärtele. Parketi äärtele jäänud liim võib vähendada viimistlusmaterjali vastupidavust. Parkeile sattunud liim eemaldada mehaaniliselt või kasutades spetsiaalset Stauf Cleaner'it. Liim kõveneb õhus, aluspõrandas ja liimitavas puidus oleva niiskuse toimetel. Õhem liimikiht kuivan kiiremini. Ilma punni ja sooneta parketi liimimiseks on õigem kasutada PUK või M2A-tüüpi liime, kuna need hoiavad parketti kindlamalt kinni.

Piirangud: Eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ annab tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamist alustamist toodet väikesel pinnal testida.