

STAUF SMP-930 1-KOMPONENTNE POLÜMEERLIIM



Eriomadused:

- elastne, pingeid vähendav
- paigaldamiseks krundita peaaegu igale pinnale
- liimijägid kergelt eemaldatavad
- vee- ja lahustivaba
- ei paisuta puitu

Sobivad parketid:

- mitmekihiline laud- ja liistparkett
- liistparkett mõõtudega: paksus vähemalt 14mm, teised mõõdud kuni: 75x600mm
- täispuidust põrandalaud
- industriaalparkett
- mosaiikparkett

Aluspõrandad:

- kips
- kipsivalu/ kaltsiumsulfaat valu
- asfalt - kasutades krunti STAUF VEP-190
- **tasandussegud:**
STAUF XP 20, XP 40, FZ, RM, PU, SSP RAPID
- puitlaastplaat V100 (E1), OSB plaadid, vineer
- betoonpõrand

Sobivad krundid:

- STAUF VDP130
- STAUF VPU155 S
- STAUF VEP195

Sobivad alusmaterjalid:

- STAUF polüestervill
- STAUF pehmendav alusmaterjal

Nõuded aluspõrandale: aluspõrand peab vastama kehtivatele ehitusnõuetele. Põrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude või lõhedeta jne. Betoonpõrandate puhul peab olema pealispinna niiskus eelnevalt mõõdetud.

Liimimine: liimi pealekandmisel kasuta sobivat liimikammi. Aseta parkett liimile, korrigeeri asendit ja fikseeri kindla vajutusega. Välti liimi sattumist materjali pealispinnale. Liimiplekid võivad negatiivselt mõjutada lakkimise tulemust.

Lisainfo: viimistlemata puidu liimimisel vältida liimi sattumist parketi äärtele. Parketi äärtele jäänud liim võib vähendada viimistlusmaterjali vastupidavust. Parkeile sattunud liim eemaldada mehhaaniliselt või kasutades spetsiaalset STAUF Cleaner'it.

Liim kõveneb õhus, aluspõrandas ja liimitavas puidus oleva niiskuse toimele. Õhem liimikiht kuivab kiiremini. Ilma punni ja sooneta parketi liimimiseks on õigem kasutada PUK või M2A-tüüpi liime, kuna need hoiavad parketti kindlamalt kinni.

NB: eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida.

Toote omadused:

- vananemiskindel
- elastne
- sobib põrandaküttele
- ei ole külmatundlik
- väga hea paigaldada
- kiire kõvenemine

Värvus:

beež

Kulu:

- STAUF liimikamm nr 3 - ca 1050 g/m²,
- STAUF liimikamm nr 4 - ca 1300 g/m²,
- STAUF liimikamm nr 5 - ca 1150 g/m²

Avatud aeg:

- umbes 30 minutit 20°C

Võib peale minna:

- umbes 48 tunni pärast

Ruumi sisekliima töötamise ajal:

- min 15 °C, max 75% suhteline niiskus, soovitatav kuni 65%

Pakend:

18 kg plastikämber

Transpordi ohtlikkus:

puudub

Säilivus:

vähemalt 12 kuud

Giscode:

RS 10

Emicode:

EC1-plus

Aluspõranda ettevalmistamine:

mehhaaniliselt töödelda

vastavalt põranda tüübile ja seisukorrale. Pealispind peab

olema puhastatud tolmust, värvist, liimi jm jääkidest.

Soovitame kasutada tööstuslikku tolmuimejat. Kõik praod ja

lõhed, mida ei ole konstruktsiooniliselt ette nähtud peavad

olema täidetud vastava täitega.