

PUK-446 2-KOMPONENTNE POLÜURETAANLIIM PUITPÕRANDALE



Eriomadused:

- kiirelt kõvenev
- pikk töötlemise aeg
- jäik elastne, pingeid vähendav
- madal kahjulik mõju keskkonnale

Aluspõrandad:

- asfalt
- betoon C 25/30 vastavalt DIN 1045 (libisemiskindel pind)
- kips
- täispuitlaud, puitkiudlaud
- STAUF tasandussegud
- Saepuruplaat V100 (E1), OSB-plaat, vineer
- tsementpõrand

Sobivad parketid:

- püstine mosaiikparkett vastavalt DIN EN 14761
- lamparkett vastavalt DIN EN 13227
- täispuidust põrandalaud
- mitmekihilised laudparketid vastavalt DIN EN 13489
- mosaiikparkett vastavalt DIN EN 13488
- liistparkett vastavalt DIN EN 13226

Sobilikud krundid:

- STAUF VDP 130
- STAUF VPU 155 S
- STAUF VEP 195
- STAUF VDP 160
- STAUF WEP 180

Sobilik alusmaterjal:

- STAUF alusvaip
- STAUF polüestervill
- STAUF pehmenav alusmaterjal

Nõuded aluspõrandale: aluspõrand peab vastama standardile DIN 18356 ja rahvuslikele standarditele. Põrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude või lõhedeta jne. Samuti tuleb eelnevalt mõõta kips- ja betoonpõrandate niiskustaset ja imamisvõimet ning ruumi temperatuuri, õhuniiskust ja aluspõranda temperatuuri.

Aluspõranda ettevalmistus: aluspõrand peab olema vastupidav tõmbele ja survele, ilma pragudeta, piisavalt tugev, täiesti kuiv, sile, puhas ja vaba igasugusest lahtisest prahist. Vastavalt aluspõranda tüübile ja olukorrale tuleb vajaduse korral seda mehhaaniliselt töödelda: lihvida, harjata, tolmuimejaga puhastada, pahteldada. Praod ja lõhed, välja arvatud paisumisvuugid jt ehituskonstruksioonides ettenähtud avad täita STAUF pahtliga. Täkked ja õnarused täita STAUF mitte-isevalguva tasandusseguga

Komponentide segamine: liim ja kõvendi peavad olema samal temperatuuril (ca 20°C). Lisa kogu kõvendi ämbrisse, sega elektritrelliga täielikult läbi (vähemalt 2min). Segu peab olema ühtlast värvi.

Liimimine: liim tömmata STAUF liimikammiga aluspõrandale. Mitte panna liimi liiga paksult! Parkett asetada ettetõmmatud liimile, sobitada õigele kohale ja fikseerida kindla vajutusega. Viimistlemata puidu liimimisel vältida liimi sattumist parketi äärtele. Parketile sattunud liim eemaldada mehhaaniliselt või kasutades spetsiaalset STAUF Cleaner'it, kuid soovituslikult tuleks liimijäägid eemaldada koheselt pärast tekkimist. Pärast kokkusegamist, kasutada liimi vastavalt ettenähtud säilivusele (ca 30-45 minutit 20°C juures).

NB: eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida.

Toote omadused:

- sobib põrandaküttele
- külmakindel
- väga hea peale kanda
- kiirelt kõvenev
- pingeid vähendav

Värvus:

beež

Kulu:

- 1050g/m² STAUF liimikamm nr 3
- 1400g/m² STAUF liimikamm nr 4
- 1150g/m² STAUF liimikamm nr 5

Avatud aeg: 45-60 minutit 20°C

Sobilikud puhastusvahendid:

- STAUF lahustibaasiline puhastusvahend
- STAUF puhastusvahend

Võib peale minna:

- umbes 24 tunni pärast

Ruumi sisekliima töötamise ajal:

vähemalt +15°C, max suhteline õhuniiskus: 75%, soovitatavalt 65%

Transpordi ohtlikkuse kategooria: puudub

Säilivus: vähemalt 9 kuud

Giscode: RU1

Emicode: EC1-Rplus

Pakend: 8,01kg plastiämber + 0,89kg pudel

Sobilikud tasandussegud:

- STAUF XP 40
- STAUF XP 20
- STAUF ES
- STAUF FZ
- STAUF RM
- STAUF PU
- STAUF SSP RAPID

Lisainfo kõvendi kasutamisel:

Segamisvahetorkord koostisosa A: 8

Segamisvahetorkord koostisosa B: 1

B koostisosa (kõvendi) värvitoon: beež

Liimi eluiga kokkusegatuna:

- ca 30-45 minutit 20°C juures

Ladustamine ja transport: ei tohi külma saada