

WFR-300 LAHUSTIPÕHINE LIIM PUITPÕRANDATELE



Eriomadused:

- kiirelt kõvenev
- kerge peale kanda

Aluspõrandad:

- betoon
- laudpõrand, puitkiudplaadist aluspõrand
- saepuruplaat V100 (E1), OSB plaat, lamineerimata kipskiudplaat, vineer
- STAUF puitpõrandate tasandussegud
- asfalt

Sobivad parketid:

- lamparkett vastavalt DIN EN 13227, mõõtudega kuni 55x250mm, min paksus 10mm
- mosaiikparkett vastavalt DIN NE 14761, alates paksusega 16 mm
- industriaalparkett
- liistparkett vastavalt DIN EN 13226, mõõtudega kuni 75 x 600 mm, min paksus 14 mm

Toote lisainfo:

- lamparkett ja muu paisumisele aldis liistparkett tuleks soovitatavalt paigaldada STAUF PU-liimidega, näiteks PUK-455 või PUK-446
- ei sobi paralleelmustriga mosaiikparketi paigaldamiseks suurema paisuvusega puitudele (nt pöök, vaher)
- HDF või MDF põhjaga mitmekihilist parketti tuleks liimida ainult STAUF PUK- ja SMP-liimidega

Nõuded aluspõrandale: aluspõrand peab vastama standardile DIN 18356 ja rahvuslikele standarditele ja kehtivatele ehitusnõuetele. Põrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude või lõhedeta jne. Samuti tuleb eelnevalt mõõta kips- ja betoonpõrandate niiskustaset ja imamisvõimet ning ruumi temperatuuri, õhuniiskust ja aluspõranda temperatuuri.

Aluspõranda ettevalmistamine: mehaaniliselt töödelda vastavalt põranda tüübile ja seisukorrale. Pealispind peab olema puhastatud tolmust, värvist, liimi jm jääkidest.. Kõik praod ja lõhed, mida ei ole konstruktsiooniliselt ette nähtud peavad olema täidetud vastava täitega. Liimi nakkumise parandamiseks, eriti põrandakütte puhul, võib aluspõranda kruntida.

Liimimine: liimi pealekandmisel kasuta sobivat liimikammi. Aseta parkett liimile, korrigeeri asendit ja fikseeri kindla vajutusega. Välti liimi sattumist materjali pealispinnale. Ära ületa avatud aega. Liimiplekid võivad negatiivselt mõjutada lakkimise tulemust.

Lisainfo: viimistlemata puidu liimimisel vältida liimi sattumist parketi äärtele. Parketi äärtele jäänud liim võib vähendada viimistlusmaterjali vastupidavust. Parketile sattunud liim eemaldada mehhaaniliselt või kasutades spetsiaalset STAUF Cleaner'it. Katseta puhastusvahendit eelnevalt väiksemal pinnal. Liim kõveneb õhus, aluspõrandas ja liimitavas puidus oleva niiskuse toimel. Õhem liimikiht kuivab kiiremini.

NB: eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida.

Toote omadused:

- vananemiskindel
- sobib põrandaküttele
- metanoolivaba
- külmakindel
- veevaba

Värvus:

Kulu:

- STAUF liimikamm nr 3 - ca 950 g/m²
- STAUF liimikamm nr 4 - ca 1250 g/m²
- STAUF liimikamm nr 5 - ca 1050 g/m²

Avatud aeg:

- umbes 10 min 20°C

Võib peale minna:

- umbes 48 - 72 tunni pärast

Sobilikud krundid:

- STAUF VDP-130
- VLM 100

Sobilikud puhastusvahendid:

- STAUF lahustibaasiline puhastusvahend

Sobilik alusmaterjal:

- STAUF polüestervill
- STAUF pehmenav alusmaterjal

Sobilikud tasandussegud:

- STAUF XP 40
- Stauf RM

Ruumi sisekliima töötamise ajal:

min 15°C, max 75% suhteline niiskus, soovitatav kuni 65%

Transpordi ohtlikkuse kategooria: 3

Transpordi UN number: 1133

Ladustamise ohtlikkus: TRBE20:B

Säilivus: vähemalt 12 kuud

Pakend: 25 kg metallämber

Giscode: S1