

STAUF WFR-T LAHUSTIPÕHINE LIIM PUITPÕRANDATELE



Eriomadused:

- sobib hästi viimistletud laudparketile
- paisutab minimaalselt puitu

Aluspõrandad:

- kips
- STAUF puitpõrandate tasandussegud
- saepuruplaat V100 (E1), OSB-plaat, lamineerimata kipskiudplaat, vineer
- tsementpõrand

Sobivad parketid:

- kahekihiline liistparkett, vastavalt DIN EN 13489
- mitmekihiline viimistletud liist- ja laudparkett DIN EN 13489, vähemalt 14mm paksusega, kolmekihiline
- viimistletud mosaiikparkett vastavalt DIN EN 13488

Lisainfo:

- HDF või MDF põhjaga mitmekihilist parketti tuleks liimida ainult STAUF PUK- ja SMP-liimidega
- võimalusel kasutada HDF ja MDF juures sideaineks STAUF SPU liimi

Nõuded aluspõrandale: aluspõrand peab vastama standardile DIN 18356 ja rahvuslikele standarditele ning kehtivatele ehitusnõuetele. Põrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude ja lõhedeta jne. Samuti tuleb eelnevalt mõõta kips- ja betoonpõrandate niiskustaset ja imamisvõimet ning ruumi temperatuuri, õhuniiskust ja aluspõranda temperatuuri.

Sobilikud krundid:

- STAUF VDP-130

Sobilik alusmaterjal:

- STAUF alusvaip
- STAUF polüestervill
- STAUF pehmendav alusmaterjal

Sobilikud tasandussegud:

- STAUF SPP-95
- STAUF ES
- STAUF FZ
- STAUF RM

Aluspõranda ettevalmistamine: mehaaniliselt töödelda vastavalt põranda tüübile ja seisukorrale. Pealispind peab olema puhastatud tolmust, värvist, liimi jm jääkidest. Kõik praod ja lõhed, mida ei ole konstruktsiooniliselt ette nähtud, peavad olema täidetud vastava täitega. Liimi nakkumise parandamiseks, eriti põrandakütte puhul, võib aluspõranda kruntida.

Liimimine: liimi pealekandmisel kasuta sobivat liimikammi. Aseta parkett liimile, korrigeeri asendit ja fikseeri kindla vajutusega. Välti liimi sattumist materjali pealispinnale. Ära ületa avatud aega. Liimiplekid võivad negatiivselt mõjutada lakkimise tulemust. Parketile sattunud liim eemaldada mehaaniliselt või kasutades spetsiaalset STAUF Cleaner'it. Puhastusvahendit testida eelnevalt väiksemal pinnal.

Lisainfo: TGRS 610 näeb ette, et lahustibaasilised liimid tuleb järk-järgult asendada keskkonnasõbralike ja madala LOÜ liimidega. Soovitame asendamist alates STAUF M2A, STAUF SMP või polüuretaan STAUF PUK seeria liimidega.

Viimistlemata puidu liimimisel vältida liimi sattumist parketi äärtele (võib vähendada viimistlusmaterjali vastupidavust). Liim kõveneb õhus, aluspõrandas ja liimitavas puidus oleva niiskuse toimele. Õhem liimikiht kuivab kiiremini.

Piirangud: eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamist alustamist toodet väikesel pinnal testida.

Toote omadused:

- vananemiskindel
- sobib põrandaküttele
- suur tõmbetugevus
- metanoolivaba
- külmakindel
- veevaba

Värvus:

beež

Kulu:

- STAUF liimikamm nr 3 - ca 950 g/m²,
- STAUF liimikamm nr 4 - ca 1250 g/m²
- STAUF liimikamm nr 5 - ca 1050 g/m²

Avatud aeg:

- umbes 5 minutit 20°C

Võib peale minna:

- umbes 48-72 tunni pärast

Pakend:

- 25 kg, 17kg, 9kg metallämber

Sobilikud puhastusvahendid:

- STAUF lahustibaasiline puhastusvahend
- STAUF puhastusvahend

Transpordi ohtlikkuse kategooria: 3

Transpordi UN number: 1133

Ladustamise ohtlikkus: TRBF 20: B

Säilivus: vähemalt 12 kuud

Giscode: S1