

STAUF D 5 DISPERSIOONLIIM PVC KATETELE



Toote number: 14610

Eriomadused:

- head nakkeomadused
- pikk avatud aeg
- suurepärase niidi moodustamine
- suur tõmbetugevus
- ei vaja erimärgistust

Sobib liimimiseks:

- CV katted
- PVC homogeenne/heterogeenne, koos PVC vahtkattega, kvarts-vinüül plaadid
- PVC disainkatted
- PVC sportkatted, pinna ja punktelastse konstruktsiooniga katetele

Sobivad tasandussegud:

- STAUF AS; GS; GS Stand; FZ; XP 10; RM; SSP RAPID

Sobiv alusvaip:

nii nagu projektis on ettenähtud

Aluspõrand:

- betoon
- kips
- puitlaudis, parkett
- tõstetud põrandad
- STAUF tasandussegud
- saepuruplaat V100(E1), OSB plaadid, vineer

Toote omadused:

- vananemiskindel
- sobilik põrandaküttele
- kõrge märgnake
- väga hea peale kanda
- kiire kõvenemine
- sobib ratastega toolidele vastavalt DIN NE 12529

Transport :

- liim on külmatundlik
- transport alates +5°C

Värvus:

- kreemjas

Kulu /m²:

- 300 g liimikamm STAUF nr 1

Töötlemise aeg:

- 10 - 25 minutit 20°C

Edasine töötlemine:

- umbes 24 tunni pärast

Töötingimused:

- vähemalt + 15 °C
- max. suhteline õhuniiskus: 75%, soovitatavalt 65%

Transpordi ohtlikkus:

- puudub

Säilivusaeg:

- 9 kuud

Giskood:

- D 1

EMI-kood

- EC1 plus

Pakend:

- 14 kg plastikämber

Nõuded aluspõrandale: enne tööga alustamist kontrollida aluspõranda vastavust kehtestatud standarditele (DIN 18365). Aluspõrand peab olema vastupidav tõmbele ja survele, ilma pragudeta, piisavalt tugev, täiesti kuiv, sile, puhas ja vaba igasugusest lahtisest prahist. Lisaks tuleb kontrollida aluspõranda ja ruumi niiskust ning temperatuuri.

Aluspõranda ettevalmistus: vastavalt aluspõranda tüübile ja olukorrale tuleb vajaduse korral seda mehhaaniliselt töödelda: lihvida, harjata, tolmuimejaga puhastada, pahteldada. Praod ja lõhed, välja arvatud paisumisvuugid jt ehituskonstruktsioonides ettenähtud avad täita STAUF pahtli ja klambritega. Täkked ja õnarused täita STAUF mitte isevalguva tasandusseguga.

Liimimine: liim tõmmata STAUF liimikammiga aluspõrandale. Mitte panna liimi liiga paksult! Paigaldatav kate asetada ettetõmmatud liimile, sobitada õigele kohale ja fikseerida tugevalt vajutades või rullides paika. Kindlasti tuleb kontrollida, et kate tagumine pool oleks ühtlaselt kaetud liimiga ning seal ei oleks liimiga katmata kohti. Paigaldamisel veenduda, et ei ole tekkinud kate alla mulle, vajadusel kasutada mullide eemaldamiseks korkklotsi. 15 – 30 minuti pärast veelkord tugevalt rullida või trampida korkklotsiga kogu kate üle. 60 minuti jooksul kontrollida ja vajadusel uuesti rullida üle üles kerkinud ääred. Täpselt jälgida tootjate poolt esitatud erinõudeid.

Lisainfo: põrandat võib koormata 24 tunni möödudes. Vuukide keevitamine mitte enne 48 tunni möödumist.

NB: eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida.