

## LOBA® SlipResist



**SlipResist parandab laki libisemisvastaseid omadusi.**

**Libisemisvastane tulemus saavutatakse SlipResist lisamisel viimasele lakikihile.**

- Libisemisvastased omadused, mis on sertifikaadiga kinnitatud
- SlipResist ei põhjusta põranda määrdumist
- Lahustivaba
- Lihtne kasutada

### **Kasutusala:**

Lisand kõikidele Loba veepõhistele parketilakkidele.



### **Tehnilised andmed:**

- Pakend: plastpudel 100 g, pakis 15 pudelit
- Ladustamine ja transport: Säilimisaeg 12 kuud, temperatuuri vahemik +5-+25°C. Ei talu külma. ADR määratluse järgi ei ole ohtlik aine.

### **Kasutusjuhend:**

- Lisatakse **viimasele** laki kihile, vahekorras **5l lakinõu:100g SlipResti (1 pudel)**
- Enne lakile lisamist loksutatakse korralikult, et pudelis olev aine oleks hästi segunenud.
- Selleks, et saavutada libisemisvastane tase R11 SlipResist segamisel Loba 2K Invisible Protect lakiga, on vajalik kanda pinnale **3 kihti lakki**.
- **2Komponentsete lakkidega segamine**
- Kõigepealt segatakse kokku lakk ja kõvendi
- Lisage sellele segule SlipResist, arvestades vahekorda 100g SlipResist:5l/kg lakki
- Loksutage korralikult laki ja SlipResist segu.
- **Tähelepanu!** Selleks, et laki omadused ja libisemisvastased omadused oleksid tagatud, tuleb lisaainete koguseid täpselt jälgida.
- Loksutage kõvasti, või kasutage spetsiaalset segajat.
- Kasutage 2K lakki, mis on segatud Loba SlipResist'iga etteantud 2K laki töötlemisaja jooksul. Pikema aja jooksul ei ole laki omadused tagatud.

### **Kõlblikkus:**

- SlipResist sobib kasutamiseks Loba veepõhiste lakkidega. Laki töötlemisomadused ja kuivamisaeg jäävad samaks. Palun järgige vastava laki tehnilist infot.

R10 järgmiste viimistlustega:

- 2K Supra A.T. poolmatt
- 2K Supra A. T. matt
- 2K Duo extra-matt
- 2K Duo matt
- 2K Duo poolmatt
- 2K Fusion matt
- 2K Fusion poolmatt
- 2K Drive extra-matt
- EasyFinish matt
- EasyFinish poolmatt
- EasyFinish Neo matt
- EasyFinish Neo poolmatt

R11 järgmiste viimistlustega:

- 2K UltraElastic extra-matt
- 2K InvisibleProtect

**Üldised soovitused:**

- **Tööriistade puhastamine:** tööriistade ja -vahendite puhastamine koheselt veega.
- **Kuivamise aeg:** lakkide kuivamisajad on kehtivad +20°C ja 50% suhtelise õhuniiskusega.
- **Vahelihv:** on vajalik parema nakkumise tagamiseks kui kahe lakikihi vahe on pikem kui 24 tundi.  
Enne viimase laki kihi pealekandmist on soovitatav teha vahelihv, siis jääb pind tasasem. Kindlasti eemaldada ettevaatlikult lihvimisel tekkinud tolmu.
- **Kruntlaki kasutamine:** Kruntlaki kasutamine enne lakkimist suurendab lakkimise õnnestumist ja hoiab ära või vähendab märgatavalt üle katete ja triipude esinemist lakitud põrandal.
- **Külgede liimumine:** Veepõhiste lakkidega lakkides kipuvad küljed sageli liimuma. Selle vältimiseks/ vähendamiseks
  - soovitame liimimiseks suure tõmbetugevusega elastset liimi;
  - kruntlaki (Loba EasyPrime) kasutamist enne viimistlustaki pealekandmist.
- **Koostoimed:** Sellised materjalid nagu vaipade alusmaterjalid, mööbliljad, rullikud, teibid, mida kasutatakse parketile esemete kinnitamiseks, võivad põhjustada pehmenemist ja värvi muutust. Materjali kogunemine liitekohtadesse võib kahjustada puidu struktuuri ja välimust. Juuksevärvide või autode, mootorrataste ja jalgrataste kummirehvide mõju võib viia pinnakatte püsiva, pöördumatu värvimuutuseni.

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.