

LOBA® 2K Intensive

Toote kirjeldus

2-komponentne, kõrge kuivaine sisaldusega, õlibaasiline kruntlakk puitpõrandatele. Annab õlitatud puidu pinnale omase sooja ning veidi tumedama tonaalsuse.

Kasutusala

Sobib enamvähem kõikidele Euroopa ja eksootilist päritolu puitudele. Enne kasutamist kontrollida tootja lubatud puiduliikide nimekirja või kontakteeruda maaletoojaga.

Olulised omadused

- Rõhutab puidu loomulikku tooni
- Koobalti ja butanoonoksiimi vaba
- Õlitatud pinna välimus kombineeritud laki eelistega
- Lihtne ja kiire pealekandmine
- Ei „tõsta karva“
- Kiirelt kuivav. Laki pealekandmine on võimalik ka keerulistes tingimustes ca 12 tunni pärast
- Ei esine lippide kokkuliikumist

Tehniline info

Artikkel nr	11053	Kulu	25-50 m ² /kg, 20-40 g/ m ²
Läikeaste	n/a	Tööriistad	oleneb pinna imamisvõimest LOBATOOL rull Microfaser 60-80 Roostevabast terasest labidas LOBATOOL beež poleervilt.
Kuivaine sisaldus	93% ±2%		
Pakendi suurus	2,5 kg- iga pakend sisaldab kõvendit (Härter)	Kuivamisaeg	Vähemalt 12 tundi, või oodata kuni pind on lõplikult kuivanud
Pakkimine	Alus: 120x2,5 kg Kast: 4x2,5 kg		
Viskoossus DIN 4	19 ±2s	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks
Giscode	Ö40/DD+		
Ladustamine ja transport	Originaalpakendis 12 kuud. ADR määratluse järgi ei ole toode ohtlik. Ei ole külmatundlik. NB! MÄÄRDUNUD TÖÖVAHENDID ON TULEOHTLIKUD!		

Kasutusjuhend

- Kaetav pind peab olema korralikult lihvitud ning kuiv, puidu niiskus maks. 10%. Puidu pinnal ei tohi olla vana silikooni, õli, vaha, lihvimistolmu vms. jääke. Ruumi temperatuur peab olema vahemikus +15° kuni +25°C.
- Tagada hea ventilatsioon tööpiirkonnas
- Toodet korralikult loksutada, lisada kõvendit vahekorras 5:1 ja segada LOBA vispliga. Osalise koguse puhul kasutada LOBA mõõtudega segamisnõud. Valmissegatud lakk on kasutatav 2 tundi.
- Mitte valda otse põrandale, vaid kasutada LOBA plastämbrit
- Poleerimiseks kasutada spetsiaalset LOBA beeži vilti
- Kõik tööriistad ja –vahendid kasta vette ning kuivatada väljas. ISESÜTTIMISE OHT!
- Järgida ohutusnõudeid
- Jälgida ruumide tingimusi: temperatuur ja suhteline õhuniiskus

Paigaldamine rulliga

OÜ LINNUSILM

PÕRANDASTUUDIO

Pärnu mnt. 142. tel 6 115 621
Tallinn 11317

linnusilm@parkett.ee

www.parkett.ee

LOBA® 2K Intensive

- Põrand lihvida, puhastada tolmust
- Kanda peale õhuke kiht 2K Intensive kruntlakki LOBA Microfraser 60/80 rulliga
- Lasta imenduda 30-60 minutut, olenevalt ruumi tingimustest. Poleerida spetsiaalse Lobatool beeži poleervildiga
- Lasta kuivada minimaalselt 12 tundi.
- Peale kuivamist kanda peale LOBA vesialuseline lakk

Paigaldamine teraslabidaga

Teraslabidat mitte kasutada faasitud parketil või kergesti tooni muutvatel puitudel.

- Paigalda kruntlakk osade kaupa roostevaba teraslabidaga
- Koheselt poleerida LOBA beeži poleervildiga
- Vahetult peale kogu põranda poleerimist kanda peale uus kiht kruntlakki, samuti osade kaupa
- Koheselt poleeri spetsiaalse LOBA beeži vildiga
- Lasta kuivada minimaalselt 12 tundi.
- Peale kuivamist peale kanda LOBA vesialuseline lakk

Sobivad viimistluslaidid

- 2K InvisibleProtect
- WS Easy Finish
- WS 2K Duo
- 2K Supra AT
- WS 2K Fusion

Vahelihv

- 2K Intensive kruntlakile ei tehta vahelihvi.

Oluline Informatsioon

- Peale kantava kruntlaki 2K Intensive kogus peab olema piisav puidu küllastumiseks. Kui seda ei saavutata või kantakse teraslabidaga peale üks kiht kruntlakki võib puidutoon hallineda või jääda ebaühtlane.
- Üleliigne kruntlakk 2K Intensive on vaja poleerimisega täielikult eemaldada
- Eksootilistel puidudel võib toote kuivamisaeg olla pikem
- Kasutatud töövahenditel võib esineda ISESÜTTIMISE OHT! Kasutatud töövahendid ja vildid kasta vette, kuivatada väljas.

Siintoodu on osa LOBA® toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.