

HOOLDUSJUHEND ÕLIVAHADEGA TÖÖDELDUD PUITPÕRANDATELE
ja
TEHADES ÕLITATUD LAUDPARKETILE.



TEGEVUS	TEGEVUS	MÄRKUSED
ESMAHOOLDUS	LOBA ParkettWax LOBA NatureWax	lahustibaasiline hooldusõli vesialuseline hooldusõli
HOOLDUS	LOBA ParkettSoap LOBA® ParkettWax LOBA® NatureWax	igapäevane puhastamine hooldusõli; sisaldab vaha ja lahustit hooldusõli; sisaldab vaha, vesialuseline
SÜVAPUHAUSTUS	LOBA® WaxRemover LOBA® ParkettSoap	lahusti vesialuseline (kasutada vahekorras 1 osa seepi:2 osa vett)

ÜLDIST *Puit* on looduslik materjal. Puit kohaneb ruumi suhtelise niiskusega ja vastavalt muutuvad tema mõõdud.
Kütteperioodil väheneb suhteline õhuniiskus märgatavalt, samuti väheneb puidu enda niiskus, puit tõmbab kokku. Mida kauem ja tugevamalt köetakse, seda kuivemaks muutub õhk ja laiemaks vahed laudade vahel. Tavaliselt on vahed kõige suuremad kütteperioodi lõpul. Suve lõpuks on praod jäänud väikseks või hoopis kadunud.
Pragude tekkimise vältimiseks peaks suhteline niiskus olema üle 45% RH. Selleks soovitame vajadusel kasutada õhuniisutajat. Ruumi temperatuuril 20°C ja suhtelise õhuniiskuse 50% RH juures on kõige paremad tingimused puitpõrandatele aga samuti ka inimese terviseks ja heaoluks.

Põrandaküte.

Tuleb jälgida, et põrandakütte puhul põranda pinna temperatuur ei oleks kõrgem kui 26°C. Võrreldes kesk- või ahjuküttega on pragude tekkimine põrandakütte puhul sagedasem.

Õlivahad

Õlitamine õlivahadega kaitseb puitu vee ja mustuse eest. Õlitamisel jäävad puidupoorid avatuks. Õlitatud põranda paremaks kaitsmiseks määrdumise vastu aitab vahatamine. Värskest õlitatud põrand ei ole kasutamiskvaliteetne 24 tunni jooksul. Esimese 7 päeva jooksul mitte kasutada koristamisel vett.

Ettevaatlik kasutamine esimestel päevadel peale õlitamist pikendab märgatavalt õlitatud põranda eluiga. Põrand on valmis koormuste talumiseks 8-14 päeva peale õlitamist.

Õlitatud põrand kulub loomulikult põranda kasutamisel. Õlitatud põranda kulumiskindluse suurendamiseks on vajalik korrapärane hooldamine (DIN 18356). Pikaajaline koormus võib lõpuks õlitatud pinna ära kulutada, siis tuleb põrand lihvida ja uuesti õlitada. Õlitatud põrandaid võib hooldada ka osaliselt, hooldust tehakse enam kulunud kohtadele.

ESMANE PESU Kasutada universaalset pesemisvahendit LOBA Cleaner

ESMANE HOOLDUS Puhtale ja kuivale põrandale kanda õhuke kiht hooldusõli LOBA NatureWax või LOBA® ParkettWax ja poleerida valge vildiga kohe peale pealekandmist ca 10 - 15 minuti pärast.

HOOLDUS Pesu
Põranda kuivpuhastus harja, mopi või tolmuimejaga. Mustus ja tolm on sama toimega nagu liivapaber ja seepärast tuleb see kohe eemaldada. Vajaduse korral (rohkem määrdunud kohad, plekid jne) pesta põrandat niiske mopiga, mida on loputatud ja väänatud LOBA Cleaner, LOBA WaxCleaner või LOBA ParkettSoap lahuses. Sellisel puhul saab põrand pestud ja hooldatud ühekorraga.

HOOLDUSJUHEND ÕLIVAHADEGA TÖÖDELDUD PUITPÕRANDATELE
ja
TEHADES ÕLITATUD LAUDPARKETILE.



Hooldus

Hooldust võib teha ka osaliselt, ainult rohkem kulunud kohtadele. Puhtale ja kuivale põrandale kanda õhuke kiht LOBA NatureWax'i või LOBA ParkettWax'i ja poleerida valge vildiga kohe peale pealekandmist ca 10 - 15 minuti pärast.

Põrand on valmis kasutamiseks peale kuivamist üleöö, ca 8-12 tunni pärast

Kerge kahjustuste parandamine

Kergemate kahjustuste parandamiseks, ka osaliseks parandamiseks võib kasutada LOBA ParkettWax või LOBA Nature Wax. Sellisel juhul tuleb esmalt eemaldada mustus ja vanad vaha jäägid kasutades selleks LOBA WaxRemover'it või LOBA ParkettSoap'i ja rohelist vilti. Pesta puhtas vees loputatud lapiga. Pärast kuivamist töödelda kahjustatud koht LOBA ParkettWax'iga või LOBA NatureWax'iga. Soovi korral võib kanda põrandale teise kihi hooldusvahendit, kuid alles peale esimese kihi täieliku kuivamist, vähemalt 12 tundi pärast.

Suuremate kahjustuste parandamine

Suuremate kahjustuste korral, ka osalisel parandamisel tuleb põrand uuesti õlitada. Eemaldada mustus ja vana vaha jäägid kasutades selleks LOBA WaxRemover'it või LOBA ParkettSoap'i (vahekorras 1 osa seepi: 2 osa vett) ja rohelist vilti. Peale vana õlikihi mahavõtmist pesta põrand üle puhtas vees loputatud lapiga. Kui põrand on kuivanud, tuleb see uuesti õlitada. Soovi korral võib kanda põrandale teise kihi hooldusvahendit, kuid alles peale esimese kihi täieliku kuivamist, vähemalt 12 tundi pärast.

**SÜVA-
PUHASTUS**

Mehhaaniline või käsitsi tehtav süvapuhas on vajalik väga määrdunud ja parkunud põrandal kui tavaline pesu mustust ei eemalda.

Süvapuhasuseks kasutage LOBA WaxRemover'it või LOBA ParkettSoap'i lahust (1osa ParkettSoap: 2 osa vett). See lahus kantakse põrandale, lastakse veidi aega mõjuda ning seejärel töödeldakse LOBA roheline vildi või harjaga. Lahuse mõjul ligunenud ja lahti tulnud mustus ja lahuse jäägid eemaldatakse puhtas vees loputatud lapiga. Kuiv ja puhas põrand õlitada uuesti.

NB!

Süvapuhasust teha nii harva kui võimalik.

Käeolev juhend sisaldab ainult soovitusi, mis tuginevad pikaajalistele kogemustele, kuid ei ole siduv ega anna garantiid lepinguliseks õigussuhteks või lisakohustusteks.,